

CE - 86



Līmes špaktelmasa Fermacell un ģipškartona plākšņu salaiduma šuvju pildīšanai bez blīvējošās papīra lentas, iekšdarbiem.

PIELIETOŠANA

- Ģipškartona plātņu savienojumiem ar noapaļotām un šķeltām malu šķautnēm, bez blīvējošās lentas. Starp plāksnēm jāatstāj 5mm sprauga.
- Ģipškartona plātņu savienojumiem ar platām malu šķautnēm, iestrādājot blīvējošu lentu.
- Sienu virsmu izlīdzināšanai, enkurošanai, robu spraugu un plaisu remontam, fakturētai virsmas dekorēšanai un dekoratīvu elementu veidošanai, dod iespēju realizēt efektīgas arhitektūras detaļas (lieliski notur ieņemto formu).

PRIEKŠROCĪBAS

- Daudzveidīgs pielietojums,
- Liela stiprība,
- Biezs uzklāšanas slānis,
- Viegla apstrāde,
- Laba saķere ar vairumu virsmu.

SASTĀVS

Ģipsis, kalcija karbonāts, polimēra sveķi, celulozes šķiedras un dažādas piedevas.

PAMATNES

Ģipsis, ģipškartons, betons, cementētas virsmas, gāzbetons, ķieģelis, keramika u.t.t. Pamatnei jābūt veselai, viendabīgai, cietai, sausai, un attīrītai no putekļiem un taukvielām.

LIETOŠANA

- Ģipškartona plākšņu (ar noapaļotām malām) savienojuma vietu aizpildīšana. Maisījuma ūdens un pulvera proporcijas 2.2-2.3 l/5 kg un 11-11.5 l/25 kg. Ieklāj pirmo kārtu iespiežot špaktelmasu dziļi spraugā, pēc 1 stundas un 30 min. ieklājot otru kārtu izlīdzināšanai un galīgai salaiduma virsmas apdarei. 1 cm kārtā pilnībā izzūst 6 stundās.
- Špaktelēšana, savienojumu veidošanai, plaisu blīvēšana. Maisījuma ūdens un pulvera proporcijas 2.2-2.3 l/5 kg un 11-11.5 l/25 kg. Paplašināt plaisu vai spraugu, attīra un plaisas malas veidot slīpas (ķīļveida). Ieklāt špaktelmasu ar špaktelļāpstiņu vai nazi. Pilnībā piepildīt spraugu vai plaisu un to rūpīgi izlīdzināt.
- Dekoratīvais rustika apmetums. Maisījuma ūdens un pulvera proporcijas 3 l/5 kg un 15 l/25 kg. Uzklāt ar gludinošu lineālu špaktelmasas kārtu biezumā no 1 līdz 3 mm. Lai radītu dekoratīvo efektu, izmantot: sūkli, otu ar īsiem sariem, krāsu rullīti un speciālus instrumentus.

IESTRĀDE- Ar rokām līdz 2,5 cm vienā slānī (atsevišķās vietās 5 cm un vairāk). Biezākai kārtai izmantojiet , CE 86 biezas mastikas pastas konsistenci.

IZMANTOŠANAS LAIKS- Kā špaktelmasai 45 minūtes. Kā dekorējošam sastāvam 1 stunda.

SACIETĒŠANA- Kā špaktelmasai 1 stunda. Kā dekorējošam sastāvam 1,5 stunda.

KRĀSA- Balta.

GRAUDA SMALKUMS- Līdz 150 mikroni.

PATĒRIŅŠ- Šuvju aizpildei 0,3-0,4 kg/m². Apdarei 0,9 kg/m² pie 1mm biezuma.

IEVĒRĪBAI!

Iestrādāšanas un žūšanas laikā telpas temperatūrai jābūt virs +5°C.

IEPAKOJUMS

Maisi ar plastikāta ielikņiem 5 kg un 25 kg.



Izplatītāji SIA "Cel" www.cel.lv
Zveinieku iela 12 c, Vimbukrogs, Ķekavas pag., LV-2123
Tāl. +371 67461211;
E-pasts: cel@cel.lv