

## CE - 86



**Līmes špaktelmasa Fermacell un ģipškartona plākšņu salaiduma šuvju pildīšanai bez blīvējošās papīra lentas, iekšdarbiem.**

### PIELIETOŠANA

- Ģipškartona plātņu savienojumiem ar noapaļotām un šķeltām malu šķautnēm, bez blīvējošās lentas. Starp plāksnēm jāatstāj 5mm sprauga.
- Ģipškartona plātņu savienojumiem ar platām malu šķautnēm, iestrādājot blīvējošu lentu.
- Sienu virsmu izlīdzināšanai, enkurošanai, robu spraugu un plaisu remontam, fakturētai virsmas dekorēšanai un dekoratīvu elementu veidošanai, dod iespēju realizēt efektīgas arhitektūras detaļas (lieliski notur ieņemto formu).

### PRIEKŠROCĪBAS

- Daudzveidīgs pielietojums,
- Liela stiprība,
- Biezs uzklāšanas slānis,
- Viegla apstrāde,
- Laba saķere ar vairumu virsmu.

### SASTĀVS

Ģipsis, kalcija karbonāts, polimēra sveķi, celulozes šķiedras un dažādas piedevas.

### PAMATNES

Ģipsis, ģipškartons, betons, cementētas virsmas, gāzbetons, ķieģelis, keramika u.t.t. Pamatnei jābūt veselai, viendabīgai, cietai, sausai, un attīrītai no putekļiem un taukvielām.

### LIETOŠANA

- Ģipškartona plākšņu (ar noapaļotām malām) savienojuma vietu aizpildīšana. Maisījuma ūdens un pulvera proporcijas 2.2-2.3 l/5 kg un 11-11.5 l/25 kg. Ieklāj pirmo kārtu iespiežot špaktelmasu dziļi spraugā, pēc 1 stundas un 30 min. ieklājot otru kārtu izlīdzināšanai un galīgai salaiduma virsmas apdarei. 1 cm kārtā pilnībā izzūst 6 stundās.
- Špaktelēšana, savienojumu veidošanai, plaisu blīvēšana. Maisījuma ūdens un pulvera proporcijas 2.2-2.3 l/5 kg un 11-11.5 l/25 kg. Paplašināt plaisu vai spraugu, attīra un plaisas malas veidot slīpas (ķīļveida). Ieklāt špaktelmasu ar špaktelļāpstiņu vai nazi. Pilnībā piepildīt spraugu vai plaisu un to rūpīgi izlīdzināt.
- Dekoratīvais rustika apmetums. Maisījuma ūdens un pulvera proporcijas 3 l/5 kg un 15 l/25 kg. Uzklāt ar gludinošu lineālu špaktelmasas kārtu biezumā no 1 līdz 3 mm. Lai radītu dekoratīvo efektu, izmantot: sūkli, otu ar īsiem sariem, krāsu rullīti un speciālus instrumentus.

**IESTRĀDE-** Ar rokām līdz 2,5 cm vienā slānī (atsevišķās vietās 5 cm un vairāk). Biezākai kārtai izmantojiet , CE 86 biezas mastikas pastas konsistenci.

**IZMANTOŠANAS LAIKS-** Kā špaktelmasai 45 minūtes. Kā dekorējošam sastāvam 1 stunda.

**SACIETĒŠANA-** Kā špaktelmasai 1 stunda. Kā dekorējošam sastāvam 1,5 stunda.

**KRĀSA-** Balta.

**GRAUDA SMALKUMS-** Līdz 150 mikroni.

**PATĒRIŅŠ-** Šuvju aizpildei 0,3-0,4 kg/m<sup>2</sup>. Apdarei 0,9 kg/m<sup>2</sup> pie 1mm biezuma.

### IEVĒRĪBAI!

Iestrādāšanas un žūšanas laikā telpas temperatūrai jābūt virs +5°C.

### IEPAKOJUMS

Maisi ar plastikāta ielikņiem 5 kg un 25 kg.



Izplatītāji SIA "Cel" [www.cel.lv](http://www.cel.lv)  
Zveinieku iela 12 c, Vimbukrogs, Ķekavas pag., LV-2123  
Tālr. +371 67461211;  
E-pasts: [cel@cel.lv](mailto:cel@cel.lv)