



KEDOCOL BC

Elastīga lime un apmetums gāzbetonam.

PIELIETOŠANA

- Līme gāzbetona bloku limēšanai āra un iekšdarbiem. Pateicoties smalkajai konsistencei ir iespējams iegūt ļoti plānu šuvi (2-3mm) kas nepieļauj šuvju caursalšanu, kas savukārt palīdz iegūt, pēc siltumtehnikiem parametriem viendabīgu, stipru sienu.
- Gāzbetona sienu līdzināšanai āra un iekšdarbiem.
- Plaīsu un robu aizpildei.

PRIEKŠROCĪBAS

- Ātra saķere.
- Viegla lietošana.
- Plaīš pielietojums-montāža un apdare.

SASTĀVS

Baltais cements, maltas smiltis, dažādas piedevas.

PAMATNES

Gāzbetona bloki, šūnbetons, citi vieglbetona bloki vai kaļķa cementa apmetums.

MAISĪJUMA SAGATAVOŠANA UN IESTRĀDE

- Pagatavojot līmi- sauso maisījuma sajauc ar tīru istabas temperatūras ūdeni attiecības 9L uz 25 kg, izmantojot miksertipa maisītāju, iztur 10 min, un pēc tam vēlreiz samaisa. Uzstrādā ar rokas instrumentiem vienā kārtā.
- Ja KEDOCOL BC izmanto gāzbetona remontam, tam jāpievieno 50% smilts.
- Ja KEDOCOL BC izmanto gāzbetona virsmas izlīdzināšanai, tam jāpievieno 30% smilts, kuras frakcija ir 0-1mm.

Tehnoloģija materiāla uzklāšanai uz sienas:

- 1) Sākotnēji aizspaktelē šuves un robus gāzbetonā.
- 2) Pēc tam uznes otro kārtu pa visu virsmu, tādējādi iegūstot ideālu virsmu krāsošanai vai dekoratīvā apmetuma uzklāšanai.

PATĒRIŅŠ

3 kg/m² limējot blokus. 1,3 kg/m² pie 1mm biezas kārtas, izlīdzinot virsmu.

IZMANTOŠANAS LAIKS- 2-3 stundas.

ŽŪŠANA- 4 stundas.

SACIETĒ- 12-24 stundas.

KRĀSA- Balta

GRAUDA SMALKUMS- 120 mikroni.

IEVĒRĪBAI!

Iestrādes temperatūra no +5°C līdz + 35°C. Darba gaitā nav ieteicams maisījumam pievienot papildus ūdeni. Pēc saistīšanās sākuma, maisījums nav izmantojams.

IEPAKOJUMS

Maisi ar plastikāta ieliktņiem 25 kg.



Izplatītāji SIA "Cel" www.cel.lv
Zvejnieku iela 12c, Vimbukrogs, Ķekava, LV-2123
Tālr./fakss +371 67461211
E-pasts: cel@cel.lv