



## SEM SOL

Universāls līmējošais sastāvs elastīgu, grīdas segumu līmēšanai.

### PIELIETOŠANA

Uz akrila bāzes, gatavs līmējošs sastāvs, kas nesatur organiskus šķīdinātājus un ir apstrādāts ar fungicīdiem, paredzēts darbiem telpās. Piemērots plastikāta, tekstila, korķa, dabiskas šķiedras materiālu, gludu vai garšķiedru grīdas segumu ar gumijotu, polipropilēna, PVH (polimērhlorīda), SBR pamatni, līmēšanai.

### PRIEKŠROCĪBAS

- Ilgs laiks darbam ar līmi (līdz 60 min).
- Bez smakas.
- Labi aizpilda tukšās vietas.

### SASTĀVS

Akrila sveķu emulsija, līmējošs reāģents, iebiezinātājs un speciālas piedevas.

### PAMATNES

Grīdas ģipša plātnes, grīdas izlīdzinātāji, anhidrīdie pārklājumi, betons, siltās grīdas, koka, KŠP, finiera, un citas. Pirms grīdas segumu līmēšanas anhidrīdie pārklājumi un presētas virsmas jāgruntē ar grunti PRIM-SM. Līmējot grīdas segumu uz siltās grīdas, siltums jāatslēdz 48 stundas pirms darbu uzsākšanas, un jāieslēdz 48 stundas pēc darbu pabeigšanas, temperatūru palielinot pakāpeniski. Klāt tikai uz stingrām, tīrām, cietām un horizontālām, maz porainām virsmām.

### IESTRĀDE

Ievērot grīdas seguma materiāla ražotāja instrukcijas prasības. Līmi klāj ar speciālu robotu špaktellāpstiņu. Pirms segmateriāla uzklāšanas, ļaujiet līmei guminizēties vismaz 5 – 10 min., līmēšanas darbus veikt rūpīgi, pievērsiet uzmanību malu pielīmēšanai, noņemiet lieko līmi. Instrumentus mazgāt ūdenī.

**BLĪVUMS**- 1,4 g/cm<sup>3</sup>.

**IZMANTOŠANAS LAIKS**- 30 minūtes.

**KRĀSA**- Ziloņkaula krāsa.

**PATĒRIŅŠ**- 250-300 g/m<sup>2</sup>

### IEVĒRĪBAI !

Uzglabāt slēgtā iepakojumā nepakļaujot aukstuma vai karstuma ietekmei. Temperatūrai telpā klāšanas brīdī jābūt diapazonā no +10°C līdz +25°C. Pirms līmēšanas izklājiet grīdas segumu, lai nogludinās ieloces.

### IEPAKOJUMS

1,5, 6 un 20 kg spaiņos.



Izplatītāji SIA "Cel" [www.cel.lv](http://www.cel.lv)  
Zvejnieku iela 12c, Vimbukrogs, Ķekavas nov., LV-2123  
Tāl. +371 67461211;  
E-pasts: [cel@cel.lv](mailto:cel@cel.lv)